

# Spesifikasi Produk

Standard berdasarkan SNI 7064 : 2014

Parameter	Satuan	Standard	SEMENKU
<b>Uji Fisika</b>			
Kehalusan dengan alat blaine	cm <sup>2</sup> /g	2800	Min. 4000
Kuat Tekan			
3 hari	kg/cm <sup>2</sup>	Min.130	Min.160
7 hari	kg/cm <sup>2</sup>	Min. 200	Min. 225
28 hari	kg/cm <sup>2</sup>	Min. 280	Min. 310
Waktu Pengikatan dengan jarum Vicat			
Pengikatan awal	menit	Min. 45	120 - 130
Pengikatan akhir	menit	Min. 375	205 - 215
Kekekalan dengan autoclave			
Pemuai	%	Min. 0,8	Maks. 0,2
Penyusutan	%	Min. 0,2	Maks. 0,1
Kandungan udara dalam mortar	%	Maks. 12	Maks. 8
<b>Uji Kimia</b>			
SO <sub>3</sub>	%	-	1,5 - 1,7
Hilang Pijar	%	-	-



[www.grahapandawasemen.co.id](http://www.grahapandawasemen.co.id)  
[grahapandawasemen.media@gmail.com](mailto:grahapandawasemen.media@gmail.com)  
Distributor Bangunan DIY Jateng GPS  
[grahapandawasemen](https://www.instagram.com/grahapandawasemen) 081393052643



**CEPAT  
KERING &  
KUAT**

**SEMENKU**

# KEUNGGULAN SEMENKU

## SEMENKU, SEMEN RAMAH LINGKUNGAN

Semen Portland Komposit yang menggunakan bahan tambahan anorganik yang membuat aplikasi beton dan konstruksi umum **semakin lama menjadi semakin kuat** dengan permukaan yang lebih rapat dan halus sehingga kedap air dan tahan cuaca, dengan keunggulan **CEPAT KERING & KUAT**.

**SEMENKU** PCC sangat baik digunakan utk pekerjaan beton, pasangan bata, selokan, jalan, pagar dinding, dan pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pracetak, beton pratekan, panel beton, bata beton (paving block), dan sebagainya, yang membutuhkan cepat kering.



Kuat tekan awal lebih tinggi



Lebih cepat kering



Lebih mudah digunakan



# SEMENKU

CEPAT KERING & KUAT



Lebih halus



Menggunakan bahan baku pilihan



Ramah lingkungan

## APLIKASI

KOMPOSISI ADUKAN	APLIKASI		
	BETON	PLESTERAN/MORTAR	ACIAN
Semen	1	1	1
Pasir	2	7	0
Batu Pecah	3	0	0
Air	1 1/2	1	1/2